



MALZEME ÖZELLİKLERİ

www.pakturkambalaj.com.tr

MALZEME	GÖRÜNÜŞ	KULLANILABİLİR DERECE ARALIKLARI*	ISI DIRENCİ						BARIYERLER***		YAĞLARA DIRENCİ***	FOLYOLAMA***
			ARTI				EKSI		UV	oksijen		
			fırın	mikro-dalga	ben-mari	pastörizasyon	sterilizasyon**	dondurucu				

AHŞAP

ahşap Kontröplak	Ahşap	- 30°C den +220°C ye	Evet	Evet		kuru pişirme	kuru pişirme	Evet				
Yağlı kağıtlı Kontröplak ahşap	Ahşap + beyaz veya opak kağıt	- 30°C den +220°C ye	Evet	Evet		kuru pişirme	kuru pişirme	Evet			Evet	
Yağlı kağıtlı silikonlu Kontröplak ahşap	Ahşap + opak silikonlu kağıt	- 30°C den +220°C ye	Evet	Evet		kuru pişirme	kuru pişirme	Evet			Evet	
PET ahşap	Ahşap + şeffaf PET	- 30°C den +200°C ye	Evet	Evet		kuru pişirme	kuru pişirme	Evet	Evet		Evet	Evet

PLASTİK

PET	Kristal veya renkli	-30°C den +70°C ye							Evet		Evet	Evet
PET/EVOH/PE	Kristal veya renkli	-30°C den +70°C ye							Evet	Evet	Evet	Evet
PS	şeffaf veya renkli	-70°C den +70°C ye										Evet
PS/EVOH/PE	şeffaf veya renkli	-70°C den +70°C ye								Evet		Evet
Kopolymer PP	Yarı saydam veya renkli	-35°C den +120°C ye		Evet	Evet	Evet					Evet	Evet
Statik PP kopolimer	şeffaf veya renkli	-10°C den + 115°C ye		Evet	Evet	Evet					Evet	Evet
Homopolimer PP	şeffaf veya renkli	0°C den +130°C ye		Evet	Evet	Evet	Evet				Evet	Evet
PP/EVOH/PP	Yarı saydam veya renkli	0°C den +130°C ye		Evet	Evet	Evet	Evet			Evet	Evet	Evet

KARTON

Karton/PET «yönlendirilmiş»	Karton	-30°C den +200°C ye	Evet	Evet		kuru pişirme	kuru pişirme	Evet	Evet			
-----------------------------	--------	---------------------	------	------	--	--------------	--------------	------	------	--	--	--

* Eksi derecelerdeki kullanımda, darbelere direnç oranına dikkat

** Sterilizasyon = ısı ile sterilizasyon.

***Bu iki bilgiler yaklaşıktır, daha fazla detay için bize ulaşın.

PAKTÜRK AMBALAJ
Organize Sanayi Bölgesi
304. Cadde n°26 – 45350 SALIHLI-MANISA
Tél. +90 236 742 52 52